

## — ПОЛИЭТИЛЕН 10803-020

Производитель: ОАО Ангарский завод полимеров

Данный продукт используется в производстве пленки для упаковки продуктов.

№	Наименование показателя	Норма Код 221111061161	Фактически
1	Массовая доля гранул размером св.1 до 2 мм, %, не более	0,5	0,5
2	Массовая доля гранул размером св. 5 до 8 мм, %, не более	0,25	0,25
3	Массовая доля серых и окисленных гранул	Не допускается	Отс
4	Массовая доля гранул другого цвета	Не допускается	Отс
5	Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,9185±0,0015	0,9187
6	Показатель текучести расплава (номинальное значение) с допуском, %, г/10 мин	2,0±10	2,1
7	Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более	±5	±2
8	Количество включений, шт., не более	2	2
9	Технологическая проба на внешний вид пленки	В	В
10	Стойкость к растрескиванию, ч, не менее	2	4
11	Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	93×10 <sup>3</sup> (95)	101×10 <sup>3</sup> (103)
12	Прочность при разрыве, Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	122×10 <sup>3</sup> (125)	139×10 <sup>3</sup> (142)
13	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	550	629
14	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	0,9	0,9
15	Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше	1	1

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

