

## — ПОЛИЭТИЛЕН 15803-020

Производитель: ПАО УФАОРГСИНТЕЗ

Данный продукт используется для производства пленки разной толщины, пакетов, термоусадочной пленки.

№	Наименование показателей	НД на метод испытания	Норма			Фактически
			Высший	1 сорт	2 сорт	
1	Плотность, г/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 15139 ГОСТ16337-77 п.3.11	0,9170-0,9210 (0,9190±0,002)			Гарантия
2	Показатель текучести расплава, г/10 мин	ГОСТ 11645 ГОСТ16337-77 п.3.12	1,5-2,5 (2,0±25%)			2,2
3	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	ГОСТ16337-77 п.3.13	±6	±12	±15	4
4	Количество включений, шт., не более	ГОСТ16337-77 п.3.14	2	8	30	5
5	Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	ГОСТ 11262 ГОСТ16337-77 п.3.17	90*10 <sup>5</sup> (95)			Гарантия
6	Прочность при разрыве, Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	ГОСТ 11262 ГОСТ16337-77 п.3.17	113*10 <sup>5</sup> (115)			Гарантия
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 11262 ГОСТ16337-77 п.3.17	600			Гарантия
8	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	ГОСТ 26393	0,4	0,6	0,6	Гарантия
9	Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше	ГОСТ 22648 ГОСТ16337-77 п.3.24	1	1	-	Гарантия
10	Технологическая проба на внешний вид пленки	ГОСТ16337-77 п.3.15	А, В	В	С	Гарантия
11	Массовая доля серых гранул, %, не более	ГОСТ16337-77 п.3.9				0,1
12	Массовая доля окисленных гранул, %, не более	ГОСТ16337-77 п.3.9				0,1

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

