

— ПОЛИЭТИЛЕН 15813-020

Производитель: ПАО Казаньоргсинтез

Данный продукт предназначается для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии.

№	Наименование показателя	Норма	Установлено анализом
1	Плотность, г/см ³	0,9170-0,9210	0,9200
2	Показатель текучести расплава, г/10мин	1,5-2,5	1,8
3	Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %	±6	±6
4	Количество включений, шт., не более	2	2
5	Технологическая проба на внешний вид пленки	А или В	В
6	Стойкость к растрескиванию, час, не менее	---	---
7	Предел текучести при растяжении, Па, не менее	93·10 ⁵	102·10 ⁵
8	Прочность при разрыве, Па, не менее	113·10 ⁵	124·10 ⁵
9	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600	613
10	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	0,4	0,1
11	Запах и привкус водных вытяжек, балл, не более	1	1
12	Массовая доля гранул, %, не более размером: свыше 1 до 2 мм свыше 5 до 8 мм	0,5 0,25	отсутствие отсутствие
13	Массовая доля серых и окисленных гранул, %, не более	отсутствие	отсутствие

ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490
тел.: +7 861 298-06-97
тел.: +7 861 298-15-97
эл.почта: sales@himindustria.ru

