

## — ПОЛИЭТИЛЕН 293-285Д “КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ”

Производитель: Казаньоргсинтез

Данный продукт используется для изготовления рукавной пленки. Стабилизирован при грануляции высокоэффективными антиоксидантами с добавками, улучшающими переработку. Используется для изготовления пленок от 10 мк. и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при температуре до 80 С

№	Наименование показателя	Норма	Установлено анализом
1	Плотность при температуре 20°С, г/см <sup>3</sup>	0,943-0,949	0,947
2	показатель текучести расплава при нагрузке 5кгс, г/10 мин	0,4-07	0,5
3	Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более	10	7
4	Количество включений, шт., не более	3	2
5	массовая доля золы, % не более	0,06	0,02
6	массовая доля летучих веществ, %, не более	0,09	0,02
7	Предел текучести при растяжении, Па, не менее	17	21*
8	Прочность при разрыве, Па, не менее	20,6	36,7*
9	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	700	820*
10	массовая доля гранул, %, не более: - размером менее 2 мм - размером свыше 5 до 8 мм	1 1	0 0
11	Гигиенические, органолептические показатели.	Протокол № 19369 от 06.04.2015г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ"	

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

