

## — ПОЛИПРОПИЛЕН BI750

Производитель: Hanwha Total Petrochemical

Данный продукт предназначен для производства жестких изделий методом литьевого формования

Typical Properties	Method (ASTM)	Unit	BI750
Melt flow index	D1238	g/10min	28
Density	D1505	g/cm <sup>3</sup>	0.91
Tensile strength at yield	D638	kg/cm <sup>2</sup>	300
Elongation at break	D638	%	>100
Flexural modulus	D790	kg/cm <sup>2</sup>	17,000
Izod impact strength 23°C 0°C -20°C	D256	kgcm/cm	8 5 4
Rockwell hardness	D785	R-scale	90
Heat distortion temp.	D648	°C	120

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

