

## — ПОЛИПРОПИЛЕН LH5088-25G.O

Производитель: Киянлынский Завод Полимеров

Данный продукт используется для производства тонкостенных емкостей

№	Показатели	Норма	Метод испытания	Результаты анализа
1	Показатель текучести расплава (при 230°C, 2,16 кг), г/10мин	21,0-29,0	TS-ASTM D 1238	28,1
2	Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,90-0,91	TS-ASTM D 792	0,905
3	Предел текучести при растяжении (при 50мм/мин), %, не менее	33	TS-ASTM D 638	34,22
4	Относительное удлинение при пределе текучести (при 50мм/мин), %, не менее	6,6	TS-ASTM D 638	9,33
5	Модуль упругости при изгибе (1% секущий) при 1,4 мм/мин, МПа, не менее	1258	TS-ASTM D 790	1316,0
6	Ударная прочность по Изоду с надрезом (при 23°C), Дж/м, не менее	18	TS-ASTM D 256	19,26

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

