

— ПОЛИЭТИЛЕН СУНPOL LL6318

Производитель: Vinmar

Данный продукт используется для производства стрейтч пленки плоскощелевым методом.

Property	Test Method	Unit	Typical Value	Reference
Melt Index	ASTM D-1238	g/10min	3.2	2.16kg at 190 °C
Density	ASTM D-792	g/cm ³	0.918	
Tensile Strength, Break	ASTM D-882	MPa	MD 10 TD 9	
Elongation	ASTM D-882	%	MD 750 TD 830	
Secant Modulus 1%	ASTM D-882	MPa	MD 165 TD 170	
Elmendorf Tear	ASTM D-1922	g	MD 370 TD 500	
Dart Drop Impact Strength, F50	ASTM D-1709	g	120	

ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490
тел.: +7 861 298-06-97
тел.: +7 861 298-15-97
эл.почта: sales@himindustria.ru

