

— ПОЛИПРОПИЛЕН LR7175-35.P

Производитель: Киянлынский Завод Полимеров

Данный продукт предназначен для использования в процессах литья под давлением и рекомендуется для применения в упаковке и домашней утвари потребителя.

№	Показатели	Норма	Метод испытания	Результаты анализа
1	Показатель текучести расплава (при 230°C, 2,16 кг), г/10мин	30,0-40,0	TS-ASTM D 1238	37,28
2	Плотность, г/см ³	0,885-0,905	TS-ASTM D 792	0,896
3	Предел текучести при растяжении (при 50мм/мин), %, не менее	25	TS-ASTM D 638	25,95
4	Относительное удлинение при пределе текучести (при 50мм/мин), %, не менее	7,6	TS-ASTM D 638	11,41
5	Модуль упругости при изгибе (1% секущий) при 1,4 мм/мин, МПа, не менее	935	TS-ASTM D 790	1138
6	Ударная прочность по Изоду с надрезом (при 23°C), Дж/м, не менее	29	TS-ASTM D 256	30,93

ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490
тел.: +7 861 298-06-97
тел.: +7 861 298-15-97
эл.почта: sales@himindustria.ru

