

## — ПОЛИЭТИЛЕН РЕ6FE-68

Производитель: ООО "Ставролен"

Данный продукт используется для рукавной пленки. Стабилизирован при грануляции высокоэффективными антиоксидантами с добавками, улучшающими переработку. Используется для изготовления пленок от 10 мк. и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при температуре до 80 С.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод анализа	
			ГОСТ/ ТУ	ASTM / ISO
1	Плотность при 23 °С, г/см <sup>3</sup>	0,946–0,950	ГОСТ 15139	ASTM D 1505 ISO 1183
2	Показатель текучести расплава, г/10мин, /21,6 кгс	6-9	ГОСТ 11645	ASTM D 1238 ISO 1133
3	Отношение ПТР21,6/ПТР5, не менее	18	п.5.9 ТУ 6-11-00206368-25-2013	ASTM D 1238 ISO 1133
4	Степень чистоты, не менее	90	п.5.11 ТУ 6-11-00206368-25-2013	-
5	Технологическая проба на внешний вид пленки, баллов, не хуже Испытание на растяжку, мин. не менее	+30 20	п.5.13 ТУ 6-11-00206368-25-2013	-

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

