

## — ПОЛИПРОПИЛЕН PPG 1250-20

Производитель: ООО "СТАВРОЛЕН"

Данный продукт применяется для изготовления штапельных волокон, нитей, ТНП, упаковки, труб, листов, литевых изделий технического назначения. Разрешен контакт с пищевыми продуктами. Метод переработки – литье под давлением.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод анализа
1	Показатель текучести расплава, г/10 мин	21,3-28,8	ГОСТ 11645
2	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	± 10	ГОСТ 26996
3	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	не нормируется	ГОСТ 11262
4	Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее	не нормируется	ГОСТ 11262
5	Массовая доля летучих, %, не более	0,09	ГОСТ 26996

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

