

— ПОЛИПРОПИЛЕН LH-5072-03.0

Производитель: Киянлынский Завод Полимеров

Данный продукт применяется для изготовления вытянутой ленты (рафия), который используется для производства тканого полотна для основы ковра, мешковины, применения промышленности, производства геотекстиля, жгута и бечевки.

№	Показатели	Норма	Метод испытания	Результаты анализа
1	Показатель текучести расплава (при 230°C, 2,16 кг), г/10мин	3,0-4,0	TS-ASTM D 1238	3,83
2	Плотность, г/см ³	0,90-0,91	TS-ASTM D 792	0,905
3	Предел текучести при растяжении (при 50мм/мин), %, не менее	33	TS-ASTM D 638	36,59
4	Относительное удлинение при пределе текучести (при 50мм/мин), %, не менее	7,6	TS-ASTM D 638	9,12
5	Модуль упругости при изгибе (1% секущий) при 1,4 мм/мин, МПа, не менее	1275	TS-ASTM D 790	1398,43
6	Ударная прочность по Изоду с надрезом (при 23°C), Дж/м, не менее	30	TS-ASTM D 256	33,46

ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490
тел.: +7 861 298-06-97
тел.: +7 861 298-15-97
эл.почта: sales@himindustria.ru

