

## — ПОЛИЭТИЛЕН 4009

Производитель: Киянлынский Завод Полимеров

Данный продукт используется для производства бутылок, флаконов.

Свойства	Типичное значение	Ед. изм.	Метод испытания
Скорость текучести расплава (2.16кг загрузки)	0,9	г/10 мин	ISO 1133Cond.D
Плотность	960	Кг/м3	ISO 1872/1
Прочность при растяжения на пределе тягучести	30	Мпа	ISO 527-2
Прочность при растяжении в момент разрыва	22	Мпа	ISO 527-2
Удлинение при разрыве	≥500	%	ISO 527-2
Момент упругости при разрыве	1100	Мпа	ISO 178

### ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru  
350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490  
тел.: +7 861 298-06-97  
тел.: +7 861 298-15-97  
эл.почта: sales@himindustria.ru

